



Code produit : 7D016U

EMFIMASTIC CONSTRUCTION « menuiserie PVC »

Certifié SNJF en classe 25E

DESCRIPTION OU CARACTERISTIQUES

EMFIMASTIC CONSTRUCTION « menuiserie PVC » est un mastic élastomère silicone neutre monocomposant de type méthoxy réticulant rapidement sous l'effet de l'humidité atmosphérique pour former un joint souple et résistant. Il possède une très bonne résistance aux intempéries.

DOMAINES D'APPLICATION

EMFIMASTIC CONSTRUCTION « menuiserie PVC » a été spécialement développé pour des applications de calfeutrement de menuiseries en PVC.



EMFIMASTIC CONSTRUCTION « menuiserie PVC » adhère très bien sur PVC, ABS, PS choc, aluminium, acier inoxydable ou galvanisé, laiton, bronze, verre, béton, bois, carrelage, etc.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Couleur	Blanc RAL 9016
Densité à 20 °C	1,04
Température d'application	5 à 40 °C
Temps de formation de peau à 23 °C et 50 % HR	Env. 8 min
Vitesse de réticulation à 23 °C et 50 % HR	1 à 2 mm/24 h
Dureté Shore A (ISO 868 - 3 secondes)	20
Reprise élastique (ISO 7389)	> 90 %
Résistance à la température	-50 à +150 °C
Résistance aux acides et bases dilués	Bonne
Résistance aux rayons UV	Excellente
Données spécifiques	Module à 100 % (ISO 8340) : 0,29 MPa Allongement à la rupture (ISO 37) : 300 %

CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité



MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

Les supports à assembler doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.

Les nettoyer au besoin avec de la méthyléthylcétone (MEC), de l'acétone, de l'éthanol ou une lingette EMFICLEAN AL. Utiliser des solvants conformes aux réglementations locales. Vérifier la compatibilité du solvant utilisé avec les substrats. Poncer les surfaces métalliques si nécessaire. Les nettoyer après ponçage. Laisser sécher les surfaces après dégraissage.

Il est recommandé de décaper le béton avec une brosse métallique.

Lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

Encollage

EMFIMASTIC CONSTRUCTION « menuiserie PVC » s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique.

Après application, chaque joint sera lissé à l'aide d'une spatule humide. Ne pas appliquer le mastic à une température inférieure à 5 °C. En cas d'application par temps froid, entreposer les cartouches à 20 °C avant utilisation.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de la MEC, de l'acétone ou une lingette EMFICLEAN AL avant polymérisation du mastic. Après polymérisation, l'abrasion est nécessaire.

CONSOMMATION (pour une cartouche de 310 ml)

Buse (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Longueur de cordon (m)	98	43	24	15	11	8	6	4	3

STOCKAGE ET CONSERVATION

9 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés entreposés entre 5 et 25 °C

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 310 ml

HYGIENE ET SECURITE

Classé non dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

EMFIMASTIC CONSTRUCTION « menuiserie PVC » ne doit pas être recouvert d'une peinture.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.